

Descripción:

Pintura de terminación, diseñado en base a resina alquídicas modificadas, extendedores, pigmentos y aditivos, que le otorgan brillo, buena adherencia, flexibilidad y dureza.

Usos típicos

Formulado para uso tanto interior como exterior. Recomendado como terminación sobre anticorrosivo estructural o sintético en estructuras de acero. Para pintar maderas y muros empastados secos. Nunca usar en inmersión.

Preparación Superficial

La superficie a pintar debe estar libre de grasas, aceites, ceras o cualquier otro agente desmoldante. Las superficies deben estar limpias, secas, sin polvo, hongos, pintura o material suelto o descascarado.

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado.

La superficie de acero debe estar libre de aceites, grasas, pinturas reversibles, pintura antigua suelta o mal adherida, cascarilla de laminación o cualquier otro agente contaminante que impida la adherencia o actúe como desmoldante del revestimiento.

La primera capa de Óleo Brillante debe aplicarse sobre acero imprimado con Anticorrosivo Estructural 811

Características Técnicas

Tipo Alquídico

Terminación Brillante

Peso específico 1.15 +/-0.05 gr/ml (25°C)

Color Blanco y colores a pedido

Rendimiento teórico 35 - 40 m² / gal / mano a 25µ de espesor seco. Sin considerar pérdidas, absorción y rugosidad de la superficie.

Nota: Los rendimientos teóricos son solo orientativos, depende de estado de la superficie, forma de aplicación, etc.

Aplicación Rodillo, brocha, pistola convencional y equipo airless

Diluyente S0111 Diluyente Sintético.
Diluir según método de aplicación. 10% máximo

Tiempos de secado Tacto: 6 Horas.

Tacto Duro: 24 Horas.

Repintado: 12 Horas.

Envase Galón (3,785 L)
Tinetas (4 galones)

IMPORTANTE: La información técnica contenida en este documento está basada en ensayos de laboratorio. Debe considerarse sólo de referencia ya que no constituye una especificación y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los cambios en las condiciones ambientales durante la aplicación alteran drásticamente los tiempos, características y resultados del producto. El producto sólo debe ser usado, mezclado y aplicado por instaladores y contratistas profesionales y debidamente instruidos.

Instrucciones de Aplicación

Condiciones ambientales: El proceso de pintado no debe realizarse en días con pronóstico de lluvia, niebla o llovizna, excepto en sitios cerrados previamente acondicionados y con ambiente controlado.

No se debe aplicar en ambientes expuestos al viento lo que provocará una rápida evaporación de los solventes produciendo sobre pulverización de la pintura.

Se recomienda aplicar pintura sólo cuando la temperatura del metal base esté a lo menos 3°C por sobre la temperatura del punto de rocío. Y nunca sobre sustratos cuya temperatura esté sobre los 40°C lo que hará que el solvente se evapore muy rápido.

IMPORTANTE: Para obtener mayor información, asesoría técnica y precauciones de seguridad, favor contactarse con nuestro Departamento Asistencia Técnica y Proyectos o con nuestro Servicio al Cliente: 56-2-28623800,

Correo para información técnica: laboratorio@ghewstone.cl

Información en nuestra página WWW. pinturashewstone.com

Precauciones de Seguridad

Las pinturas base solventes orgánicos son inflamables, por lo que se deben mantener las condiciones de seguridad adecuadas evitando los riesgos de incendio y explosión. Los solventes utilizados en las pinturas son más pesados que el aire, por lo que se deben tomar las precauciones de protección personal, mantener el lugar de trabajo con buena ventilación, utilizar máscaras con filtros adecuados en recintos con mala ventilación. No fumar ni operar con fuego o chispas en el recinto. Conectar a tierra cualquier trasvasije que se haga en contenedores metálicos. En interiores o recintos cerrados utilizar ventilación forzada y máscaras de respiración autónomas o con suministro de aire filtrado.

Para quitar las manchas de pintura de la piel, lavar con abundante agua fría la zona afectada y posteriormente utilizar un paño humedecido en solvente y luego enjuagar con abundante agua. No se debe utilizar solvente en forma directa para lavar las manos o la piel.

Los desechos con pintura seca y los envases deben ser tratados como residuo industrial seco (RIS) según la normativa ambiental vigente. Los envases no deben ser reutilizados, por lo que se recomienda inutilizarlos aplastándolos y disponerlos en contenedores adecuados para RIS.

Para mayor información respecto a las condiciones de uso, manejo, manipulación y almacenaje del producto están publicadas en la Hoja de Seguridad del producto o MSDS.

Transporte

Líquido inflamable
Pintura 3, PG III, UN1263

Fecha de revisión: MAYO 2025

ESTA VERSIÓN ANULA LAS ANTERIORES